



**SACS POUBELLE A LIENS CLASSIQUES
PEBD REGENERE NOIR
50 LITRES en 40 µm**

FS50L-40µ
03.09.12
PAGE 1/1
REV. 0

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>			
✂ Nombre de sacs	20	mini 20	COMPTAGE
✂ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	680	- 2,5 %	ISO 4592
✂ Longueur utile (mm)	750	- 2,5 %	ISO 4592
✂ Epaisseur nominale (µm)	40	mini 36 (-10%)	ISO 4593
✂ Epaisseur ponctuelle (µm)	40	mini 30,7	ISO 4593
✂ Grammage (g/m ²)	36,8	mini 33,12 (-10%)	ISO 4591
✂ Couleur	NOIR		
✂ Opacité (%)	70	mini 60	NF EN 13592
<u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u>			
✂ Force de rupture sens extrusion (daN)	0,70	mini 0,65	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture sens transversal (daN)	0,65	mini 0,60	NF EN ISO 527-3
✂ Allongement rupture sens extrusion (%)	200	mini 150	NF EN ISO 527-3
✂ Allongement rupture sens transversal (%)	400	mini 350	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture soudure de fond (daN)	0,25	mini 0,20	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,20	mini 0,15	NF EN ISO 527-3
✂ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	80	mini 75	ISO 7765 -1-2